

Económica protección contra suciedad, grasas, mugre, y salpicaduras leves de agentes químicos!

MicrMax® NS es el nuevo miembro de la familia de Lakeland Industries en ropa de protección. Esta línea de ropa de protección puede ser utilizada en ambientes no peligrosos donde la suciedad, la mugre, las salpicaduras o derrames están presentes. Película de Polietileno Microporosa laminada al Spunbonded Polipropileno

Es muy económica y liviana, **MicrMax® NS** posee altas propiedades en MVTR'S y es permite el traspaso de la respiración para mayor confort. **MicrMax® NS** se mantienen resistente estando la prenda seca o mojada.

- Prenda Anti-Estática conforme los requisitos de EN 1149-1
- Económico, se ajustará a su presupuesto
- Gran Protección
- Excelente resistencia a la Abrasión
- Protección contra líquidos y partículas secas.
- Alto grado de confort por su suavidad y flexibilidad.

Teste sobre Propiedades Físicas

Peso Básico	1.85 oz/yd ² (63 grams)
Resistencia a la rotura (MD).....	11.3 lbs. (ASTM D5035)
1" de corte (XD).....	6 lbs. (ASTM D5035)
Resistencia a la tracción (MD).....	24.4 lbs. (ASTM D5034)
Tensile Strength (XD).....	16.2 lbs. (ASTM D5034)
Resistencia al corte (MD).....	10.8 lbs. (ASTM D1117)
Método trapezoidal (XD)	5.4 lbs. (ASTM D1117)
Ensayo de Reventón por Bola.....	25.1 lbs. (ASTM 3787)
Ensayo de Taber para Abrasión	1062 cycles (ASTM 3884)
Mocon	
Transmisión de la transpiración	5031
Permeabilidad del Aire	<0.562 cfm/ft ² (ASTM D737)
ESD, Tención Superficial	>10 ¹⁰ (ASTM D257)
Resistencia Hidrostática	127+ cfm (ASTM 4157)
Resistencia a las Llamas	Pass (16CFR 1610 Cii)

MD: Dirección de la Maquina
XD: Dirección Transversal

Penetración e impregnación Química

Repelencia Química - EN368

Químico	Penetración	Repelencia
Acido Sulfúrico 30%	0%	98.1%
Sodio Hidróxido 10%	0%	98.5%



Test Químico y Biológico

(Test efectuado por un Laboratorio Independiente utilizando ASTM F903 en Químicos y ASTM F1671-97a en Sangre)

Test Químico	Concen-tración %	Tiempo en - Minutos	Resultado
Diazinon	100%	60	Aprobado
Aceite de Motor-40wt.	100%	60	Aprobado
Lavandinas Hogareñas	100%	60	Aprobado
Isocyanate (base para pintura)	100%	60	Aprobado
Sodio Hidróxido	50%	60	Aprobado
Sodio Hipoclorito	10%	60	Aprobado
Sangre	3.20 x 10 ⁸ (PFU/mL)	Resultado PFU/ml <1	Aprobado



CTL412
Overol, cierre
Talles: S - 6XL
Cantidad por caja: 25
Peso por caja: 15 lbs.



CTL414
Overol, cierre, capucha, botas, elásticos en las muñecas
Talles: S - 5XL
Cantidad por caja: 25
Peso por caja: 16 lbs.



CTL417
Overol, cierre, elásticos en las muñecas y tobillos
Talles: S - 5XL
Cantidad por caja: 25
Peso por caja: 14 lbs.



CTL428
Overol, cierre, capucha, elásticos en las muñecas y tobillos
Talles: S - 6XL
Cantidad por caja: 25
Peso por caja: 16 lbs.



CTL101
Delantal, lazos cocidos, 28" x 36"
Talles: Unico
Cantidad por Caja: 100
Peso por Caja: 12 lbs.



CTL501
Bata, mangas largas, lazos cocidos
Talles: s-3x
Cantidad por caja: 50
Peso por caja: 17lbs



CTL601
Delantal, lazos cocidos, 28" x 36"
Talles: Unico
Cantidad por Caja: 100
Peso por Caja: 12 lbs.



CTL904
Cubre zapatos, suela de Vynil
Talles: S - 2XL
Cantidad por Caja: 200pr.
Peso por Caja: 12 lbs



CTL905
Cubre botas, suela de Vynil
Talles: S - 2XL
Cantidad por Caja: 200pr.
Peso por Caja: 25 lbs.



CTL850
Mangas, elástico en los extremos
Talles: Unico
Cantidad por Caja: 100pr.
Peso por Caja: 9 lbs.